

TU143/00
**Изравняващ полиуретанов
 грунд – висока покривност**

За употреба при:	Извити части, плоски повърхности, первази, сглобени мебели.		
Начин на употреба:	Конвенционален и електростатичен впръскващ пистолет или нанасяне с малък размер завеса.		
Смесване:		Тегло (кг)	Количество (л)
	Част А:	TU 0143/00	100
	Част Б (втвърдител):	TH 0780	50
	Разредител:	DT 1150 (2165)	30

Технически характеристики:

Сухо вещество (%):	50±2
Специфично тегло (кг/л):	1.000 ± 0.030
Вискозитет (DIN 6 при 20°C):	48"±4"

Подготовка на дървесината:

С байц на водна основа AC0600/XX с добавен воден биндер XX4130/00 или с химически байц XM7100/XX или XM8000/XX.

Главни характеристики:

Живот на готовата смес при 20°C:	2 часа
Препоръчителен разход при нанасяне (гр/м ²):	Минимум 80 - Максимум 140
Брой слоеве:	Препоръчително 1 слой, максимум 2
Интервал между слоевете:	Минимум 30 минути, максимум 2 часа.
Време за изсъхване (100 g/m ² при 20°C):	Без полепване на прах: 10 мин. Допир: 25 мин. Стифиране: 1 час
Принудително съхнене (100 г/м ²):	Изпаряване: 10 мин. Горещ въздух при 50°C 30 мин. Охлаждане 10 мин.
Срок на годност (месеци):	36 След дълъг период на съхранение винаги проверявайте хомогенността на продукта и разбърквайте добре преди употреба, за да премахнете възможните утайки.

Висока скорост на изсъхване. Може да се шлайфа 90 минути след нанасяне. Вторият слой може да се нанесе след 2 часа.

Отлично втичане, лесно ръчно шлайфане или със скоп брайт.

Добри изглаждащи свойства.

Алтернативни втвърдители:

TU0143/00 може да бъде втвърдяван с 50 % от TH0727, за по-висока здравина и по-бързо съхнене или с TH0799/00, за по-добро обмокряне.